

# Décapant façade R.E.

(revêtements épais)



## DÉFINITION

■ Décapant gélifié prêt à l'emploi, adapté au décapage vertical, sans paraffine et à évaporation lente pour une efficacité en profondeur. Formule développée spécialement pour le décapage des revêtements structurés, avec un temps d'action long permettant le décapage de grandes surfaces d'un seul coup. Ce produit n'est pas classé dangereux et n'est pas soumis à une valeur d'exposition professionnelle. Ce décapant est facilement biodégradable il se dégrade à 100 % après 28 jours (METHODE OCDE 301 B).

## DESTINATION

■ Efficace sur tous les types de peintures (type Pliolites, acryliques), impers façades (I1, I2, I3, I4), revêtements plastiques épais (RPE), semi-épais sur tous supports sauf métaux (aluminium, zinc, cuivre sauf inox)

## PROPRIÉTÉ

- Intérieur, extérieur
- Formule gélifiée (ne coule pas)
- Formule orange dans le pot et à l'application pour permettre de mieux visualiser les zones appliquées. La couleur ne migre pas dans les supports, ne tâche pas
- Formule sans Chlorure de Méthylène et sans NMP conformément à la réglementation en vigueur
- Formule non inflammable et non classée comme dangereuse
- Ne noircit pas les bois
- Toutes finitions possibles après rinçage

## MODE D'EMPLOI

### ■ PREPARATION DES SUPPORTS :

Il est recommandé de faire une étude préalable des supports

Travailler dans un environnement bien aéré, avec une température comprise entre 5 et 30 °C et une humidité relative de 50 % pour une efficacité maximale du produit

Protéger tous les métaux sauf inox

### ■ APPLICATION :

**Avant ouverture, s'équiper de gants, se protéger les yeux et le visage**

Outils : rouleau, pistolet, pinceau, brosse, spatule

Nettoyage des outils et du matériel (produit frais) : à l'eau froide

Pour les revêtements lisses, appliquer à la brosse pour une meilleure pénétration dans le revêtement à décapier

Appliquer en couche épaisse puis laisser agir le produit jusqu'à ramollissement total du revêtement

Laisser agir selon la nature et l'épaisseur du revêtement (1 à 4 heures pour les films minces, jusqu'à 24 heures pour les Impers, RSE, RPE)

Gratter au scrapeur, au couteau ou au riflard

Renouveler l'opération si nécessaire

### ■ RINÇAGE :

- Support lisse : rinçage recommandé (non obligatoire). Consulter notre service technique.

- Support structuré : rinçage obligatoire.

Rincer soigneusement à l'eau sous pression pour éliminer tout reste de décapant

Appliquer un système de revêtement de façade après séchage

## CARACTÉRISTIQUES

### ■ PHYSICO-CHIMIQUES

**Densité :** 1.05 à 20°C

**Point d'éclair :** > 80°C (coupelle fermée ISO 1523)

**Etat Physique :** Liquide visqueux orange

### ■ TEMPS D'ACTION

Temps indicatif variable selon l'épaisseur, le nombre de couche, la nature et l'âge du revêtement, les conditions climatiques, la nature du substrat, la quantité déposée...

# Décapant façade R.E.

(revêtements épais)



## ■ TEMPS D'ACTION

Temps indicatif, variable selon l'épaisseur, le nombre de couches, la nature et l'âge du revêtement, les conditions climatiques, la nature du substrat, la quantité déposée...

Nature du revêtement de façade		Temps d'action	Nbre de passes	Quantité* (L/m <sup>2</sup> )
Façade film lisse	Type D2	1 à 4 h	1	0,5 à 1
	Type D3	12 à 24 h	1	0,5 à 1
R.P.E.	Type D3	12 à 24 h	1	0,5 à 1
Imper lisse	> 300 µ	12 à 24 h	1	0,5 à 1
	< 300 µ	6 à 8 h	1	0,5 à 1
Imper structuré		12 à 24 h	1	0,5 à 1

\* Suivant les caractéristiques de la peinture (âge - épaisseur - qualité du revêtement à décaper).

## CONSERVATION / STOCKAGE

**Conservation :** 2 ans en emballage fermé d'origine à l'abri des fortes chaleurs

**Stockage :** bien refermer l'emballage après usage. A utiliser rapidement après ouverture. Conserver dans un local frais et bien ventilé

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE SÉCURITÉ



- Conserver hors de la portée des enfants
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette
- Utiliser seulement dans des zones bien ventilées

Consulter la fiche de données de sécurité du produit sur : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) et les mentions figurant sur l'étiquette de l'emballage.

## CONDITIONNEMENT

Conditionnement	Gencod	Référence
Seau de 20 L	3479271069233	PROGOLD 058

Cette notice a pour objet l'information de notre clientèle sur les propriétés et caractéristiques de ce produit. Les renseignements qu'elle comporte sont fondés sur nos essais réalisés dans les conditions d'utilisation conformes aux normes conventionnelles en vigueur.

Nos recommandations d'emploi n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique, adaptée à la nature et à l'état des fonds du chantier à réaliser, ni engager la responsabilité de la Société PPG AC FRANCE. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.