

GAUMAT

Peinture mate acrylique en phase aqueuse



Définition • Peinture mate à base de copolymères acryliques.

Domaines d'emploi

- Intérieur.
- Murs et plafonds.
- Pièces sèches.
- Travaux neufs ou d'entretien.

Points forts Facile d'application. Grain poché fin.

Caractéristiques Séchage rapide. Bonne opacité

Caractéristiques Techniques

Aspect du film sec :

- Mat, poché fin.

Nuances :

- Blanc et teintes pastel du nuancier Chromatic®.

Masse volumique à 20 °C :

- $1,59 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$

Extrait sec volumique :

- 40% (± 2).

Temps de séchage à 23 °C et 50% d'humidité relative :

- Sec au toucher : 2 heures.

Temps de recouvrement à 23 °C et 50% d'humidité relative :

- Recouvrable : 6 heures (peut varier selon la température et l'humidité).

Rendement moyen :

- 8 à 9 m²/litre.

Conditionnement :

- 3 litres, 10 litres

Conservation :

- 24 mois en emballage hermétique d'origine.
- STOCKER À L'ABRI DU GEL.

Brillant spéculaire :

- < 3 % sous 85° d'angle

GAUMAT

Mise en œuvre

Processus :

Imprimer les supports à l'aide d'une couche de GAUPRIM ou d'ALKYNÉO PRIM ou de NEOPRIM et recouvrir d'1 à 2 couches de GAUMAT.

Type de supports et préparation

Type de support :

- Plâtre et dérivés.
- Bétons et dérivés.
- Anciennes peintures adhérentes.

Préparation des supports :

- Les supports devront être réceptionnés et préparés suivant les prescriptions de la norme NF DTU 59.1.

Application

Matériel d'application :

- Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm, pistolet.

Dilution :

- Prêt à l'emploi

Nettoyage du matériel :

- Eau.

Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer par une température inférieure à 8°C et une hygrométrie relative supérieure à 70%.

Classification

Classification AFNOR :

- NF T 36-005 - Famille I - Classe 7b2. Catégorie / Valeur COV :
- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010).
- Ce produit contient maximum 30 g/l COV.
- Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants. Emissions dans l'air intérieur :
- Classe A +.