



Existe en : 5 L - 15 L

MUROPRIM

PROPRIÉTÉS

Impression multi-surfaces à base de résines acryliques et alkydes en émulsion.

CARACTÉRISTIQUES

- Valeur limite UE pour ce produit (cat A/g) :
- Ce produit contient au maximum 1 g/L de COV.
- Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants éventuels



- Supports : Plaques de plâtre à épiderme cartonné
- Destination :
 - Intérieur : neuf/entretien.
 - Impression pour murs et plafonds de tous fonds usuels normalement absorbants du bâtiment (à l'exclusion des métaux).
- Outils : Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm, rouleau polyester tissé 13 mm, pistolet.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	SPÉCIFICATIONS
Etat physique	Liquide.
Aspect	Mat-velouté tendu.
Extrait sec	En poids (norme EUR PL 005) : 59 3 2 %.
Dilution	Brosse, rouleau, pistolet : prêts à l'emploi. Ajouter jusqu'à 5 % de volume d'eau sur supports poreux et/ou très absorbants.
Densité	(en kg/dm ³) • 1,40 3 0,05 (norme EUR PL 004).
Solvant	Phase aqueuse
Séchage complet	(à 23 °C - 50 % HR) • Sec : 6 h. • Recouvrable : 24 h.
Rendement	8 à 10 m ² /L selon le support.

Consommation et temps de séchages variables selon le mode d'application, l'état et la porosité du support et/ou les conditions climatiques.

NF T 36-005 : Famille I - Classe 7b2-4a.

PRÉPARATION

- Révision des joints
- Époussetage

RECOMMANDATIONS

Précautions d'emploi :

- Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Température d'application du produit et du support, supérieure à 8 °C et humidité relative inférieure à 70 %.

NETTOYAGE

À l'eau ou aux solvants si le produit a séché.

SÉCURITÉ

24 mois dans son emballage d'origine, non entamé et fermé. Conserver à l'abri du gel et des fortes températures.

- Produit en phase aqueuse, non soumis à étiquetage.
- Pas de composés CMR Classes 1 et 2 (selon arrêté du 30/04/2009).

PPG AC - France

Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union
92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10
seigneurie.com - 02/12/2022