

LISWOOD AQUA SATURATEUR



Définition

- Peinture intérieure vinylique en phase aqueuse d'aspect mat pour murs & plafonds, dotée de la technologie High Opacifying* qui confère aux produits une opacité inégalée en une couche sans impression.

* Haute opacité.

Destination

- Intérieur : Neuf et entretien.
- Murs et plafonds.
- Pièces sèches.
- État de finition B (selon préparation du support).

Propriétés

- Opacité extrême.
- Monocouche sans impression.
- Gain de temps sur chantier.
- Lessivable Classe 1.

Caractéristiques générales

Aspect en pot

Onctueux.

Aspect du feuil sec

Mat.

Brillant spéculaire

< 2 % sous 85°.

Teintes

Blanc et teintes pastel du nuancier Chromatic®.

Masse volumique

Blanc : 1,51 ± 0,03 kg/dm³ (norme EUR PL 004).

Extrait sec

En poids (norme EUR PL 005) : 57 ± 2 %.
En volume (théorique) : 39,4 ± 2 %.

Temps de séchage

2 h

Temps de recouvrement

Si besoin : 6 h

Rendement

6 à 7 m²/L

Conditionnement

1 L - 3 L - 15 L

Conservation

24 mois dans son emballage d'origine, non entamé et fermé. Conserver à l'abri du gel et des fortes températures. Utiliser rapidement après ouverture.

Résistance à l'abrasion humide

- Norme NF EN 13300 : Classe 1 (perte d'épaisseur du film < 5 µm après 200 cycles).
- Lessivable.

Application

Matériel d'application

Brosse, rouleau polyamide texturé 14 mm, pistolet.

Dilution

Prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel

À l'eau ou au solvant si le produit a séché.

LISWOOD AQUA SATURATEUR

Données Environnementales et Sanitaires

<ul style="list-style-type: none"> ■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE) 	<p>Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a : 30 g/L) ■ Ce produit contient au maximum 8 g/L de COV ■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et diluants éventuels préconisés
<ul style="list-style-type: none"> ■ Certification de Construction, Qualité et Environnement 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Certificat M1 : Classification à hautes exigences concernant les émissions des matériaux de construction utilisés pour les résidences domestiques ou les espaces professionnels ■ LÉGENDE est éligible aux certifications : LEED®, HQE™, BREEAM® ■ Consulter la FDES sur : www.inies.com ou www.seigneurie.com ■ Déclaration environnementale consultable sur : www.declaration.environmentale.gouv.fr
<ul style="list-style-type: none"> ■ Production 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001
<ul style="list-style-type: none"> ■ Fiche de Données de Sécurité 	<p>Consulter la FDS sur : www.quickfds.fr ou www.seigneurie.com</p>

Caractéristiques réglementaires

Classification

NF T 36-005 Famille I - Classe 7a2.

Hygiène et sécurité

- Produit en phase aqueuse non soumis à étiquetage.

Informations consommateurs

- Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
- Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
- Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Ne jetez pas le produit à l'égout.

LISWOOD AQUA SATURATEUR

MISE EN ŒUVRE

Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
Plaques de plâtre à épiderme cartonné	<ul style="list-style-type: none"> ■ Révision des joints ■ Époussetage 		1 couche de LÉGENDE
Plâtre et dérivés	<ul style="list-style-type: none"> ■ Brossage ■ Égrenage ■ Époussetage 		1 couche de LÉGENDE
Mortier de ciment et dérivés	<ul style="list-style-type: none"> ■ Brossage ■ Égrenage ■ Époussetage 		1 couche de LÉGENDE
Anciens fonds adhérents	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lessivage ■ Ponçage ■ Époussetage 		1 couche de LÉGENDE
Anciens fonds non adhérents	<ul style="list-style-type: none"> ■ Grattage ■ Lessivage ■ Rinçage 		1 couche de LÉGENDE

Précautions d'emploi :

- Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Température d'application du produit et du support, supérieure à 8 °C et humidité relative inférieure à 65 %.
- En cas d'anciens fonds très contrastants et/ou de support très poreux, 2 couches peuvent être nécessaires pour l'obtention d'un résultat optimal.
- Il est recommandé d'appliquer la peinture en croisant afin de faciliter l'obtention d'une opacité optimale.