

NÉOPRIM 4X4

Impression alkyde polyvalente, haute performance



Définition

- Impression alkyde polyvalente, haute performance.

Domaines d'emploi

- Intérieur/extérieur (pour bois).
- Travaux neufs ou d'entretien.
- Sur tous subjectiles, absorbants, poreux, pulvérulents pour nourrir, renforcer le support et/ou former une sous-couche homogène avant application de la couche de finition.

Points forts

- Applicable sur tous supports intérieurs et bois extérieurs.
- Excellente adhérence pour un résultat durable.
- Excellent garnissant.
- Recouvrable dès 5 h pour des chantiers plus rapides.

Caractéristiques

Forme une sous-couche homogène régulatrice d'absorption. Nourrit et renforce le support. Bonne opacité. Aspect régulier.

Caractéristiques Techniques

Aspect du film sec :

- Mat-velouté.

Nuances :

- Blanc.

Masse volumique à 20 °C :

- $1,49 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$.

Extrait sec pondéral :

- $80 \pm 2 \%$.

Extrait sec volumique :

- $62 \pm 2 \%$.

Temps de séchage à 23 °C et 50% d'humidité relative :

- Sec : 2 h.

Temps de recouvrement à 23 °C et 50% d'humidité relative :

- Recouvrable : 5 h.

Rendement moyen :

- 8 à 10 m²/L

Conditionnement :

- 5 L - 15 L

Conservation :

- 1 an en emballage hermétique d'origine.

Brillant spéculaire :

- < 6 % sous 85° d'angle.

Point éclair :

- $47 \text{ °C} \pm 1 \text{ °C}$.

NÉOPRIM 4X4

Type de supports et preparation

Type de support :

- Murs et plafonds.
- Menuiseries.
- Intérieur : plâtre, bois, enduits neufs ou anciens, ciment et dérivés recouverts ou non d'anciennes peintures en bon état.
- Extérieur : bois.

Préparation des supports :

- Ponçage, époussetage.

Application

Matériel d'application :

- Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm.

Dilution :

- White-spirit 5 à 10 % en volume.

Nettoyage du matériel :

- White-spirit.

Précautions d'emploi :

- Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Penser à bien refermer puis retourner les pots après utilisation pour prévenir la formation de peau. Pour les pots de 15 L, ajouter une pellicule de White-spirit surnageante puis fermer le pot pour prévenir la formation de peau.

Classification

Classification AFNOR :

- NF T 36-005 - Famille I - Classe 4 a. Catégorie / Valeur COV :
- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 350 g/l (2010).
- Ce produit contient maximum 350 g/l COV.
- Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants. Emissions dans l'air intérieur :
- Classe C.