

NEUTRAPRIM NEW

Impression isolante des tanins en phase aqueuse à base de résines acryliques



Définition	Impression isolante des tanins en phase aqueuse à base de résines acryliques.
Domaines d'emploi	- Intérieur / Extérieur. - Travaux neufs et travaux d'entretien.
Points forts	- Préconisé pour bois tanniques et exotiques avant finition acrylique ou glycéro. - Bloque et masque les remontées de tanin. - Evite la formation de taches. - Facile et confortable d'application, sans coulure.
Caractéristiques	- Forte pénétration sur toutes essences de bois. - Améliore la durabilité des finitions. - Facilite l'adhérence de la finition.
Caractéristiques Techniques	Aspect du film sec : Mat. Nuances : Blanc. Masse volumique à 20 °C : 1.37 g/mL +/- 0.02. Extrait sec pondéral : 58 % ± 2 %. Extrait sec volumique : 44 % ± 2 %. Temps de séchage à 23 °C et 50% d'humidité relative : Sec au toucher : 2 h. Temps de recouvrement à 23 °C et 50% d'humidité relative : 4 h (24 h en présence de taches de tanin. Dans ce cas, appliquer 2 couches). Rendement moyen : 13 m²/L Conditionnement : 1 L - 5 L Conservation : 18 mois en emballage hermétique d'origine non entamé. Stocker à l'abri du gel et des fortes températures. Hygiène & Sécurité : Fiche de données de sécurité disponible sur quickfds.com Point éclair : Néant.

NEUTRAPRIM NEW

Type de supports et preparation

Type de support :

- Tous bois bruts, lasurés, peints en bon état, suivant préparation de surface conformément aux spécifications de la norme NF DTU 59.1.

Préparation des supports :

Travaux neufs :

- Ponçage, époussetage, dégraissage.
- Gratter puis isoler les noeuds et les poches de résines des bois résineux à l'aide d'un produit adapté.

Travaux d'entretien :

- Anciennes lasures ou peinture en bon état : lessivage, ponçage, époussetage.
- Anciennes peintures ou lasures en mauvais état, anciens vernis : décapage, rinçage si nécessaire, ponçage, époussetage.

Application

Matériel d'application :

Brosse spéciale phase aqueuse, rouleau polyamide texturé 8 mm, rouleau microfibres 6 ou 10 mm, pistolet.

Dilution :

0 à 5 % d'eau.

Nettoyage du matériel :

Eau.

Précautions d'emploi :

- Ne pas appliquer sur support condensant, gelé ou humide.
- Ne pas appliquer par température inférieure à 8 °C et humidité relative supérieure à 65 % pour l'intérieur, et pour l'extérieur : à température inférieure à 5 °C et humidité relative supérieure à 80 %. Se conformer à la norme NF DTU 59.1.
- NEUTRAPRIM doit être recouverte dans les 3 mois qui suivent la mise en oeuvre.
- Même si sur certaines essences, à caractère tanique, une légère coloration peut apparaître après 2 couches de NEUTRAPRIM, celle-ci disparaîtra après l'application d'une peinture de finition.

Classification

Classification AFNOR :

- NF T 36-005 - Famille I - Classe 7 b2/6 a.

Catégorie / Valeur COV :

- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/d) : 130 g/L (2010).
- Ce produit contient maximum 75 g/L de COV.
- Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

Emissions dans l'air intérieur :

- Classe A+.