

# PRACTI MÉCA VELOURS

## Définition

Peinture veloutée à base de dispersion acrylique en phase aqueuse.

## Destination

- Intérieur : neuf/entretien.
- Murs et plafonds.
- Spécialement formulée pour une application mécanisée.

## Propriétés

- Additivée pour éviter la rouille instantanée.
- Bonne opacité.
- Spéciale grands chantiers.

## Caractéristiques générales

### Aspect en pot

Légèrement gélifié.

### Aspect du feuil sec

Mat-velouté tendu arrondi.

### Brillant spéculaire

3 % sous 60° (5 % sous 85°)

### Teintes

En stock : blanc. Réalisable en machine à teinter : tons pastels du nuancier CHROMATIC®.

### Masse volumique

(en blanc : kg/dm<sup>3</sup>)

- 1,41 ± 0,05 (norme EUR PL 004).

### Extrait sec

En poids (norme EUR PL 005) : 57 ± 2 % (en blanc).

En volume (théorique) : 41 ± 2 % (en blanc).

### Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)

- Sec hors-poussière : 2 h.
- Recouvrable : 6 h.

### Rendement

8 à 10 m<sup>2</sup>/L

### Conditionnement

15 L

### Conservation

12 mois en emballage d'origine, non entamé et fermé. Conserver à l'abri du gel et des fortes températures.

### Résistance à l'abrasion humide

Norme NF EN 13300 : Classe 2. Perte d'épaisseur du film > 5 µm et < 20 µm après 200 cycles.

## Application

### Matériel d'application

Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm, rouleau polyester tissé 13 mm, pistolet.

### Dilution

Prêt à l'emploi.

### Nettoyage du matériel

À l'eau ou aux solvants si le produit a séché.

# PRACTI MÉCA VELOURS

## Données Environnementales et Sanitaires

|   |  |
|---|--|
| ■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)              | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/L</li><li>■ Ce produit contient au maximum 30 g/L de COV</li><li>■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants éventuels</li></ul>  |
| ■ Certification de Construction, Qualité et Environnement | <ul style="list-style-type: none"><li>■ PRACTI MÉCA VELOURS est éligible aux certifications : LEED<sup>®</sup>, HQE<sup>™</sup>, BREEAM<sup>®</sup></li><li>■ Consulter la FDES sur : <a href="http://www.inies.com">www.inies.com</a> ou <a href="http://www.seigneurie.com">www.seigneurie.com</a></li><li>■ Déclaration environnementale consultable sur : <a href="http://www.declaration.environmentale.gouv.fr">www.declaration.environmentale.gouv.fr</a></li></ul> |
| ■ Production  | ■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001   |
| ■ Fiche de Données de Sécurité                            | Consulter la FDS sur : <a href="http://www.quickfds.fr">www.quickfds.fr</a> ou <a href="http://www.seigneurie.com">www.seigneurie.com</a>  |

## Caractéristiques réglementaires

### Classification

NF T 36-005 : Famille I - Classe 7b2

### Hygiène et sécurité

- Produit en phase aqueuse, non soumis à étiquetage.
- Pas de composés CMR Classes 1 et 2 (selon arrêté du 30/04/2009).

# PRACTI MÉCA VELOURS

## MISE EN ŒUVRE

### Processus

| Support                               | Préparation  | Impression  | Finition  |
|---------------------------------------|--|---|---|
| Plaques de plâtre à épiderme cartonné | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Révision des joints</li> <li>■ Époussetage</li> </ul>       | 1 couche de PRACTI PRIM ou PRACTI MÉCA VELOURS                        | 1 passe-croisée ou 2 couches de PRACTI MÉCA VELOURS |
| Plâtre et dérivés                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Brossage</li> <li>■ Égrenage</li> </ul>                     | 1 couche de PRINTOPRIM ou IMPRIMA RAPID diluée à 5 % (si pulvérulent) |   |
| Mortier de ciment et dérivés          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Époussetage</li> </ul>                                      | 1 couche de PRINTOPRIM ou IMPRIMA RAPID diluée à 5 %                  |   |
| Anciens fonds adhérents               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lessivage</li> <li>■ Ponçage</li> </ul>                     |   |   |
| Anciens fonds non adhérents           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Grattage</li> <li>■ Lessivage</li> <li>■ Rinçage</li> </ul> | 1 couche de PRACTI PRIM ou PRACTI MÉCA VELOURS                        |   |

#### Précautions d'emploi :

Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.