

# LISWOOD AQUA SATURATEUR



## Définition

- Peinture intérieure vinylique en phase aqueuse d'aspect mat pour murs & plafonds, dotée de la technologie High Opacifying\* qui confère aux produits une opacité inégalée en une couche sans impression.

\* Haute opacité.

## Destination

- Intérieur : Neuf et entretien.
- Murs et plafonds.
- Pièces sèches.
- État de finition B (selon préparation du support).

## Propriétés

- Opacité extrême.
- Monocouche sans impression.
- Gain de temps sur chantier.
- Lessivable Classe 1.

## Caractéristiques générales

### Aspect en pot

Onctueux.

### Aspect du feuil sec

Mat.

### Brillant spéculaire

< 2 % sous 85°.

### Teintes

Blanc et teintes pastel du nuancier Chromatic®.

### Masse volumique

Blanc : 1,51 ± 0,03 kg/dm<sup>3</sup> (norme EUR PL 004).

### Extrait sec

En poids (norme EUR PL 005) : 57 ± 2 %.

En volume (théorique) : 39,4 ± 2 %.

### Temps de séchage

2 h

### Temps de recouvrement

Si besoin : 6 h

### Rendement

6 à 7 m<sup>2</sup>/L

### Conditionnement

1 L - 3 L - 15 L

### Conservation

24 mois dans son emballage d'origine, non entamé et fermé. Conserver à l'abri du gel et des fortes températures. Utiliser rapidement après ouverture.

### Résistance à l'abrasion humide

- Norme NF EN 13300 : Classe 1 (perte d'épaisseur du film < 5 µm après 200 cycles).
- Lessivable.

## Application

### Matériel d'application

Brosse, rouleau polyamide texturé 14 mm, pistolet.

### Dilution

Prêt à l'emploi.

### Nettoyage du matériel

À l'eau ou au solvant si le produit a séché.

# LISWOOD AQUA SATURATEUR

## Données Environnementales et Sanitaires

<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)</li> </ul>	<p>Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a : 30 g/L)</li> <li>■ Ce produit contient au maximum 8 g/L de COV</li> <li>■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et diluants éventuels préconisés</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Certification de Construction, Qualité et Environnement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Certificat M1 : Classification à hautes exigences concernant les émissions des matériaux de construction utilisés pour les résidences domestiques ou les espaces professionnels</li> <li>■ LÉGENDE est éligible aux certifications : LEED®, HQE™, BREEAM®</li> <li>■ Consulter la FDES sur : <a href="http://www.inies.com">www.inies.com</a> ou <a href="http://www.seigneurie.com">www.seigneurie.com</a></li> <li>■ Déclaration environnementale consultable sur : <a href="http://www.declaration.environmentale.gouv.fr">www.declaration.environmentale.gouv.fr</a></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Production</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fiche de Données de Sécurité</li> </ul>	<p>Consulter la FDS sur : <a href="http://www.quickfds.fr">www.quickfds.fr</a> ou <a href="http://www.seigneurie.com">www.seigneurie.com</a></p>

## Caractéristiques réglementaires

### Classification

NF T 36-005 Famille I - Classe 7a2.

### Hygiène et sécurité

- Produit en phase aqueuse non soumis à étiquetage.

### Informations consommateurs

- Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
- Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
- Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Ne jetez pas le produit à l'égout.

# LISWOOD AQUA SATURATEUR

## MISE EN ŒUVRE

### Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
Plaques de plâtre à épiderme cartonné	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Révision des joints</li><li>■ Époussetage</li></ul>		1 couche de LÉGENDE
Plâtre et dérivés	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Brossage</li><li>■ Égrenage</li><li>■ Époussetage</li></ul>		
Mortier de ciment et dérivés	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Lessivage</li><li>■ Ponçage</li><li>■ Époussetage</li></ul>		
Anciens fonds adhérents	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Grattage</li><li>■ Lessivage</li><li>■ Rinçage</li></ul>		
Anciens fonds non adhérents			

#### Précautions d'emploi :

- Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Température d'application du produit et du support, supérieure à 8 °C et humidité relative inférieure à 65 %.
- En cas d'anciens fonds très contrastants et/ou de support très poreux, 2 couches peuvent être nécessaires pour l'obtention d'un résultat optimal.
- Il est recommandé d'appliquer la peinture en croisant afin de faciliter l'obtention d'une opacité optimale.